



Kontaktkleber 410

Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

Wässriges Klebstoffsystem für die Verklebung unterschiedlichster Materialien miteinander und auf Holzwerkstoffe.

Anwendungsgebiet

- Ersatz für lösemittelhaltige Kontaktklebstoffe
- Verklebung von vielen thermoplastischen Kunststoffen untereinander und auf Holzwerkstoffe
- Verklebung von HPL-Kanten und HPL-Flächen (mit Härter 807.0) auf Holzwerkstoffe
- Verklebung von Metallen, bei Verwendung des Härters 807.0 möglich (Eigenversuche)
- Schaumstoffverklebung auf Holz, Holzwerkstoffe, Pappe und Kunststoffe, wie ABS, PP
- Verklebung von Schaumstoffen untereinander
- Verklebung von Textilien, Vliesstoffen, Kokos- und Gummihaarmatten mit Schaumstoffen

Vorteile

- Umweltfreundliches, wässriges System
- Beidseitiger Auftrag für hochwertige Kontaktverklebungen
- Einseitverklebung möglich
- Einwandfreie Verarbeitung im Spritzauftrag
- Kurze Ablüftezeit

Eigenschaften der Verklebung

- Wärmebeständigkeit der Verklebung 70-80 °C
- Wärmebeständigkeit der Verklebung mit 5 % **KLEIBERIT Härter 807.0** ca. 100 °C
- Elastische Klebfuge
- Weiche Klebnaht
- Gute Wasserbeständigkeit

Eigenschaften des Klebstoffes

Basis: Kunstharzdispersion
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Festkörpergehalt: ca. 60 %

Farbe: 410.0 = rot
410.2 = weiß
410.6 = schwarz

Viskosität bei 20 °C

- Brookfield, Sp. 4/20 Upm:

410.0 + 410.2: 4.000 ± 2.000 mPa·s

410.6: 3.000 ± 1.000 mPa·s

pH-Wert: ca. 10

Härter: 5 % KLEIBERIT Härter 807.0

Topfzeit mit Härter: ca. 30 Minuten

Ablüftezeit: 3 bis 20 Minuten, abhängig von der Auftragsmenge

Reiniger: KLEIBERIT Reiniger 820.0

Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften
(Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

Auftragsmethoden

- Mit Pinsel, Zahnspachtel oder Rakel
- Mit Spritzpistole

Alle Verarbeitungsgeräte (z.B. Absperrventile, Rakel, Abstreifer usw.) müssen aus V2A Stahl sein. Es dürfen keine Buntmetalle verwendet werden.

Verarbeitung

Die zu verklebenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei sein. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 - 20 °C. **Nicht unter +15 °C verarbeiten.** Der Klebstoff ist gebrauchsfertig eingestellt.

Der Klebstoff kann ohne Härter verarbeitet werden. Bei verschiedenen Materialkombinationen ist es auf jeden Fall erforderlich mit einem Zusatz von 5 % KLEIBERIT Härter 807.0 zu arbeiten.

Die Härter-Beimischung bewirkt eine bessere Haftfestigkeit und Wärmebeständigkeit der Verklebung.

Topfzeit des Klebstoff/Härter-Gemisches:
ca. 30 Minuten



Kontaktkleber 410

Klebstoffauftrag:

Beidseitig, d.h. auf beide zu verklebenden Fügeteile. Einseitiger Auftrag ist möglich.

Verbrauch: 80 - 100 g/m² je Seite Klebefläche
Der Klebstoffauftrag ist abhängig von der Auftragsart und den verwendeten Werkstoffen.

Ablüftung:

Klebstoffauftrag mittels Handgeräten (Pinsel, Spachtel usw.): **15 - 20 Minuten**

Bei Verwendung von konventionellen Spritzpistolen: **ca. 3 Minuten**

Die Ablüftezeit ist abhängig von der Auftragsmenge, den verwendeten Werkstoffen und von der Raumtemperatur.

Verklebung:

Nach dem Ablüften bzw. Abtrocknen des Klebstoffes die zu verklebenden Teile passgerecht zusammenlegen und kurz pressen.

Pressdruck: >0,6 N/mm²

Eine kurzfristige Zwischenlagerung vor der Weiterverarbeitung ist vorteilhaft.

Die anwendungstechnischen Daten geben Grundlageninformationen. Diese Daten können nicht die kundenspezifischen Prüfungen ersetzen, die für die Verarbeitung entscheidend sind.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angetrockneter Klebstoff kann mit KLEIBERIT Reiniger 820.0 toluolfrei entfernt werden.

Gebindegrößen

KLEIBERIT Kontaktkleber 410:

Karton 4 Dosen à	0,8 kg netto
Kunststoffeimer	4,5 kg netto
Kunststoffeimer	10,0 kg netto
Kunststoffeimer	30,0 kg netto

KLEIBERIT Härter 807.0:

Karton 12 Flaschen à	1 kg netto
Blechkanister	6 kg netto

KLEIBERIT Reiniger 820.0 toluolfrei:

Blechkanister	4,5 kg netto
---------------	--------------

Weiter Gebindegrößen auf Anfrage.

Lagerung

Die Lagerzeit beträgt im original verschlossenen Gebinde bei 18 - 20 °C bei

KLEIBERIT Kontaktkleber 410.0	1 Jahr
KLEIBERIT Kontaktkleber 410.2	1 Jahr
KLEIBERIT Kontaktkleber 410.6	½ Jahr

Der Klebstoff muss oberhalb von +5 °C gelagert und transportiert werden!

Stand xv 0114; ersetzt frühere Ausführungen

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.