

ART DES WERKSTOFFES	Wässrige, keinen Film bildende transparente Holzbeize auf Hybridbindemittelbasis für den Außeneinsatz. Schützt Holzoberflächen vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und, falls getönt, vor UV-Strahlen der Sonne.
VERWENDUNG	<p>Neues Holz und kürzlich behandeltes Holz mit nicht Film bildender Holzbeize, z. B. Wände, Türen, Fensterrahmen, Zäune und Pfähle. Insbesondere empfehlenswert für Rundholzoberflächen.</p> <p>Nicht geeignet auf Film bildender Holzbeize, nicht in Gewächshäusern, Brutstätten oder Unterständen für Nutztiere.</p> <p>Es ist nicht empfehlenswert WOODEX AQUA CLASSIC ungetönt einzusetzen, da eine Tönung das Holz vor Ergrauen durch UV-Strahlung der Sonne schützt.</p>

TECHNISCHE DATEN

Festkörpergehalt	Etwa 20 Volumen-%	
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	EU VOC Grenzwert (kat A/f): 130 g/l. VOC des Produkts: max. 130 g/l.	
Praktischer Verbrauch	Gesägtes Holz	5 - 8 m ² /l
	Gehobeltes Holz und Rundholz	8 - 12 m ² /l
Densität	etwa 1,0 g/ml	
Trockenzeit, +23°C / 50 % RH	16 Std. Der Trocknungsprozess dauert bei Kälte und/oder Feuchtigkeit länger.	
Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge	Unverdünnt einzusetzen. Waschen Sie die Ausrüstung unmittelbar nach der Anwendung mit warmen Wasser und RENSA BRUSH Reinigungsmittel.	
Glanzgrad	Nicht bestimmt. Das Produkt dringt in die Holzporen.	
Farbtöne	Farblos und lasierende Farbtöne. Die endgültige Farbe zeigt sich, wenn die Oberfläche getrocknet ist.	
Wetterbeständigkeit	Gut	
LAGERUNG	Frostfrei lagern.	
Verpackungen (Lieferbarkeit abhängig vom Land)	Farblos: 0,9 L, 2,7 L, 9 L	

BESONDERE HINWEISE

NB! Wegen der Gefahr der Selbstentzündung müssen Produktabfälle, Spritznebel und verschmutzte Lappen usw. an einem feuersicheren Platz in luftdichten Behältern gelagert werden. Alternativ kann das Eintauchen in ein Wasserbad

Bitte wenden!

empfohlen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG**Oberflächenvorbereitung**

Entfernen Sie alle losen Rückstände, Schmutz und Staub mit einer Drahtbürste, Scheuerbürste oder einem Schaber.

Für unbehandeltes Holz wird eine Grundierung mit einem Holzschutzmittel aus der WOODEX-Serie empfohlen. Einen Tag trocknen lassen.

Waschen Sie verschmutzte und/oder schimmelige Oberflächen mit RENSA FACADE Fassadenreiniger. Spülen Sie die Oberfläche gründlich mit Wasser lassen Sie sie abtrocknen.

Auftragen

Verrühren Sie WOODEX AQUA CLASSIC gründlich vor dem Gebrauch. Behalten Sie eine hinreichende Menge an Holzbeize in dem jeweiligen Behälter für jede Oberfläche zurück, um Farbunterschiede zu vermeiden. Die Holzbeize muss auch während der Arbeit hin und wieder umgerührt werden.

Tragen Sie WOODEX AQUA CLASSIC mit einem Pinsel oder einer Sprühpistole auf.

Behandeln Sie unbehandeltes Holz ein- oder zweimal mit WOODEX AQUA CLASSIC, abhängig von der Farbintensität und dem gewünschten Ergebnis. Die Holzbeize wird gleichmäßig und stetig über die gesamte Länge des Balkens oder Rundholzes aufgetragen, um Neuansätze zu vermeiden. Hirnholz mit besonderer Sorgfalt behandeln. Ein Pinselauftrag wird für die erste Schicht empfohlen. Bei Einsatz einer Spritzpistole, wird die Oberfläche zur Glättung mit einem Pinsel abschließend behandelt.

Es wird empfohlen, nicht ausschließlich reine Holzbeize zu benutzen.

Instandhaltungsanstriche für Holzoberflächen, die mit WOODEX AQUA CLASSIC behandelt wurden, können mit Teknos Wasser und Lösemittel- basierter Holzbeize und ebenfalls mit Farbe für Holzhäuser behandelt werden.

Arbeitsbedingungen

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein.

Die Feuchtigkeit im Holz muss unter 20 % des Trockengewichts des Holzes liegen.

Während der Anwendung und der Trocknung sollte die Temperatur der Umgebungsluft, der Oberfläche und der Holzbeize +5 °C betragen und die relative Luftfeuchtigkeit unter 80% liegen.

Vermeiden Sie eine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung.



DE_1691_Tuoteseloste.pdf