RUCO
LACKE UND FARBEN

Technisches Merkblatt

Rupf & Co. AG
Lack- und Farbenfabrik
CH - 8152 Glattbrugg
Tel. +41 (0)44 809 69 69 / info@ruco.ch
Fax +41 (0)44 809 69 99 / www.ruco.ch

Ausgabe: April 2020

Glas - Haftadditiv

für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige 2K-PUR-Lacke

(RUCOPUR / ATAPUR / HYDRUPUR)

Produktbeschreibung

Additiv zur Erreichung einer dauerhaften Haftung auf glasartigen Untergründen (übliche Arten von Gläsern, glasierte Kacheln und Platten etc.).

Basis

reaktives, organisch mod. Methoxysilan

Dosierung

1 % auf Gesamtlack (incl. Härter)
(auf ATAPUR / RUCOPUR - Lacke; gehärtet mit DD-Härter 5000 od. 5042)
(auf HYDRUPUR 8000 Lacke; gehärtet mit PU-Härter 80 wv)
(auf HYDRUPUR 7000 Lacke; gehärtet mit PU-Härter 70 wv)

3 % auf Gesamtlack (incl. Härter)
(auf HYDRUPUR 9000 Lacke; gehärtet mit PU-Härter 90 wv)

Wichtiger Hinweis

Bei Zugabe des Additives in Komp. A muss das Material innerhalb 12 h verarbeitet werden.

Gebinde

Kunststoff-Gebinde; 200 g - 1kg

Anstrichempfehlungen für Glas

Die sehr unterschiedlichen Glasqualitäten gelten als heikle und gefährliche Untergründe. Dauerhafte Anstriche sind nur mit Spezialprodukten möglich. (Hersteller-Empfehlung: Spezial - Additive).

Gewährleistung

- ATAPUR / RUCOPUR / HYDRUPUR Anstriche mit Glas-Haftadditiv sind mehrere Wochen unterwasserfest.
- Beständigkeit gegenüber Kleber, Dichtstoffen, Weichmacher etc. wurde nicht geprüft!
- Temperatur-Wechselspannungen vermeiden (deshalb auch nur für **Innen-anwendung** empfohlen)
- Garantie kann keine abgegeben werden!

Spezifikationen

Dichte: 1.06 g/cm^3
VOC-Gehalt: 0 %

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung: s. aktuelles Sicherheitsdatenblat
RID / ADR: frei
Abfall - Code: 08 01 11

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.