

# Mattierer LSM flüssig

## (Mattierungszusatz für KH-, NC- und 2K-PUR-Lacke)

### Allgemeine Beschreibung

#### Produktbeschreibung

Dieses gut fliessfähige Mattierungsmittel lässt sich sehr gut in praktisch alle lösemittelbasierten Lacke auf Kunstharz-, Nitro- und 2K-PUR-Basis (ATAPUR / RUCOPUR) einrühren.

#### Wichtig:

**Die Dosierempfehlungen sind unverbindliche Richtwerte! Probeanstrich!**

Die Mattierungswirkung ist auch von der Schichtdicke / Untergrund (Porosität) abhängig!

#### Zusammensetzung

pyrogene Kieselsäure, Aldehydharz, Netzmittel, Glycoläther

#### Dosierung

bis ca. 15 % (von Hand gut einrührbar)

#### Gebinde

Weissblech-Gebinde 1 - 5 kg

#### Sicherheitsdaten

ADR/RID: UN1263 / 3III

VOC: 51%

Abfall-Code: 08 01 11

### Dosierung und Mattierungswirkung (Richtwerte)

Produkt	Zugabe in Gew. %					
	Glanzgrad bei Zugabe von:					
( 60°< )	O-Probe	2,5%	5%	7,5%	10%	15%
RUCOLAC KH-Email glanz	90%	88%	86%	84%	82%	80%
SATINA KH-Email sdgl.	44%	32%	29%	25%	20%	16%
SATINETTA Haftemail sdgl.	40%	32%	23%	19%		
Rucovit KH-Spritzlack sdgl.	51%	35%	25%	20%	14%	10%
SAMICOLOR Oellasur	85%	60%	43%	34%	28%	26%
SAMICOLOR Solid	26%	22%	18%	17%	15%	12%
RUCOLINOL halbglanz	76%	70%	64%	57%	51%	42%
RUCOPUR 3000 glanz	94%	92%	89%	86%	81%	68%
RUCOPUR 3000 sdgl.	50%	42%	36%	29%	26%	21%
RUCOPUR Rapid seidenmatt	35%	28%	24%	18%	16%	11%
RUCOPUR DS sdgl.	39%	34%	31%	27%	25%	19%
RUCOPUR Strukturlack sdgl.	42%	38%	33%	26%	23%	18%
ATAPUR 2000 sdgl.	35%	25%	20%	12%		
ATAPUR 2-Schichtl. sdgl.	36%	27%	21%	15%		
RUCOPUR A+I-Lack glanz	99%	97%	94%	("unruhige" Oberfläche)		
RUCOPUR A+I-Lack sdgl.	42%	34%	30%	28%	25%	22%
Nitrolack glanz	85%	65%	48%			
Nitrolack seidenglanz	48%	37%	29%	24%	19%	13%
Foco Finish glanz	90%	40%	(Anstrichfilm wird spröde)			
Foco Finish sdgl.	28%	18%	13%	(Anstrichfilm wird spröde)		