

# Grüneck® 2000 Entschichter

**GRÜNECK®**

Entschichter für Einkomponentenanstriche, lange Offenzeit, dadurch bessere Tiefenwirkung, umweltverträglich, geruchsmild

## Produktinformation



Zum Entfernen von Einkomponentenanstrichen, wie Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputzen, Acryl-, Alkyd-, NC- und Styrollacken. Entfernt auch mehrfach bestrichene Raufasertapeten, Klebstoff- und Schaumstoff-Teppichbodenreste. Für Einbrenn- und DD-Lacke nicht geeignet. Kann auch auf empfindlichen Weich- und Harthölzern eingesetzt werden (kein Nachdunkeln). Kunststoffe werden angegriffen. Ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

- **Entschichter für Einkomponentenanstriche**
- **lange Offenzeit, dadurch bessere Tiefenwirkung**
- **umweltverträglich**
- **geruchsmild**

## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	gelblich-transparent	<b>Haltbarkeit</b> [2]	ca. 24 Monate bei -10 °C - +30 °C Lagertemperatur
<b>Packungsgrößen</b>	1,0 kg, 2,5 kg, 10 kg, 30 kg	<b>pH-Wert (Konz)</b>	ca. 7,4
<b>Verbrauch</b> [1]	ca. 500 - 1000 g/m <sup>2</sup>	<b>Produkt-Code F + L</b>	M-AB20
<b>Spez. Gewicht</b>	1,08 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	08 01 17

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu bearbeitenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Beschaffenheit** Umweltfreundlicher Abbeizer, frei von Chlorkohlenwasserstoffen, enthält keine Säuren und Laugen. Hochviskoses Produkt, das ohne abzulaufen auch an senkrechten Flächen aufgetragen werden kann.

**Vorsicht** Lackierte Untergründe, Kunststoffe sowie furnierte Hölzer können angegriffen werden! Vor Arbeitsbeginn die Eignung des Produkts und die Beständigkeit des Untergrunds durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen. Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstzeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Produktreste sorgfältig entfernen und bei Außenarbeiten nicht ins Erdreich gelangen lassen. Die im Produkt enthaltenen Lösemittel sind schwer flüchtig; nicht entfernte Produktreste können daher einen über Wochen wahrnehmbaren, unangenehmen Geruch verursachen. Bei ins Erdreich versickerten Produktresten kann der Geruch durch biologische Abbauprozesse noch verstärkt werden.

**Anwendung** Das Material wird mit Pinsel, Bürste (Naturborsten) oder Airlessgerät satt auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen (min. 500 g/m<sup>2</sup>). Die aufgeweichte Beschichtung mit einem Spachtel abschieben; bei unvollständiger Ablösung Abbeizvorgang wiederholen.

*Einwirkzeit* Einwirkzeit je nach Art und Schichtdicke der zu entfernenden Beschichtung eine bis mehrere Stunden. Der Abbeizer bleibt bis zu 24 Stunden wirksam.

*Einwirkoptimierung* Temperaturen sowie das Abdecken der mit Abbeizer eingestrichenen Flächen mit dünner PE-Folie verkürzen die Einwirkzeiten und optimieren das Abbeizergebnis.

**Nachbehandlung** Die abbeizte Fläche mit Wasser und Bürste oder Hochdruckreiniger nachreinigen. Bei Holzuntergründen kann eine Nachreinigung mit Spiritus, Terpentinersatz oder **Grüneck® 2000 Holzreiniger** anstelle von Wasser sinnvoll sein.

*Achtung!* Nach Anwendung auf saugenden Untergründen können lange Abdunstungszeiten auftreten, wodurch der Eigengeruch des Abbeizers über mehrere Tage wahrnehmbar bleibt. Im Innenbereich ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.cointicoatings.com](http://www.cointicoatings.com) - E-Mail: [info@cointicoatings.com](mailto:info@cointicoatings.com)

## Technische Information

# Grüneck<sup>®</sup> 2000 Entschichter

**GRÜNECK<sup>®</sup>**

Entschichter für Einkomponentenanstriche, lange Offenzeit, dadurch bessere Tiefenwirkung, umweltverträglich, geruchsmild

**Reinigung der Werkzeuge** Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser oder Testbenzin reinigen.

## Hinweise

**Besonders zu beachten** VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

**Besondere Hinweise** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

*Gefährliche Reaktionen* Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung keine.

**Ökologie** Die entstehenden Schlamm- und Produktionsreste sind als Sonderabfall zu entsorgen; anfallendes Abdampf-Abwasser ist zu sammeln und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu behandeln.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941020335> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

**Verwaltung/Administration**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 - Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

**Verkauf Oberhausen**

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 - Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)