

### >Allgemeine Informationen

Farbe	farblos
Lieferform	flüssig
Produktart	Härter
Bestellnummer	OR 5170
Chemie	Öl/CEROL
Farbigkeit	farblos
Funktion	diverse

### >Einsatzgebiete

Trägermaterial	nicht relevant
Anwendungsgebiet	nicht relevant

### >Mischinformationen und Zusätze

### >Applikation

Verarbeitung	sonstige Verarbeitung
Verarbeitungstemperatur	20 - 40 °C
Spanne	

### >Zeiten

### >Technische Daten

Anteil nachwachsender Rohstoffe	0,00 %
Auslaufzeit (+/- 15%)	34 s / ISO3
Aussehen	farblos
Dichte	0,962 kg/l
Flammpunkt (min)	27 °C
NfA	37,5 %
VOC EU	62,5 %
VOC FR	A+

### >Sonstiges

Lagerfähigkeit Wochen	52
Lagertemperatur	10 - 35 °C
Verarbeitungstemperatur	20 - 40 °C
Spanne	

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.