

ANTISTAIN AQUA 5210-00

Grundierung für Spritzverfahren

ANTISTAIN AQUA 5210-00 ist eine industrielle wasserverdünnbare Grundierung für Holz im Außenbereich, sowie Fenster und Türen.

ANTISTAIN AQUA 5210-00 reduziert effektiv Vergilbungen an Ästen und bei Nadelhölzern mit hohem Kernholz-Anteil.



TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereich	Türen, Fenster
Empfohlenes Substrat	Weichholz
Flüchtige organische Verbindung (VOC)	Ca. 4 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Der angegebene VOC-Wert ist der Durchschnittswert für werkseitig hergestellte Produkte und kann daher für Produktvarianten variieren, die in diesem technischen Datenblatt behandelt werden.
Theoretischer Verbrauch	5-8 m ² /l
Farbtöne	Weiß.
Lagerung	Bei Temperaturen von +5 °C - +30 °C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden: Siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden.
Gebinde	In vielen Verpackungsgrößen erhältlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung	Das Holz muss frei von Holzstaub und Schmutz sein. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Verarbeitung ca. 13%, höchstens aber 15% betragen. Für Holzsubstrate, die die Haltbarkeitsklasse 3, EN 350:2016 nicht erfüllen, ist eine Vorbehandlung erforderlich. Teknos hat eine Reihe von Holzschutzmitteln, welche die Anforderungen der EN 599-1 erfüllen. Bitte kontaktieren Sie Teknos für weitere Informationen.											
Auftragsverfahren	Airless Spritzen, Luftunterstütztes Airless-Spritzen, Elektrostatisches Spritzen											
Auftragen	<table border="1"><thead><tr><th>Düse</th><th>Druck</th><th>Formluft</th></tr></thead><tbody><tr><td>Airless flach 0,28 mm</td><td>100-110 bar</td><td></td></tr><tr><td>Luftunterstütztes Airless-Spritzen flach 0,28 mm</td><td>80-100 bar</td><td>1,0-1,5 bar</td></tr></tbody></table>	Düse	Druck	Formluft	Airless flach 0,28 mm	100-110 bar		Luftunterstütztes Airless-Spritzen flach 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar		
Düse	Druck	Formluft										
Airless flach 0,28 mm	100-110 bar											
Luftunterstütztes Airless-Spritzen flach 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar										

Arbeitsbedingungen

Vor Verarbeitung gut aufrühren.

Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: +18°C - +22°C.

Optimale relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50%.

Nassfilmstärke 125-200 µm.

Verdünnung

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.

Trocknungszeit

+23°C / 50% RH

- griffest / handtrocken

2-3 Stunden

- schleiftrocken / überlackierbar

3-4 Stunden*

*Da die Schichtdicke der aufgetragenen Schicht von größter Bedeutung für die Wirksamkeit des Produkts ist, darf die Oberfläche nicht zu stark abgeschliffen werden.

Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trockenzeit reduzieren. Die Trockenzeiten können je nach Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftaustausch und Schichtdicke variieren.

Beschichtungssystem

Grundierte Teile müssen vor Bewitterung immer mit einem Schlussanstrich endbeschichtet werden.

Reinigung

Wasser.

SCHUTZMASSNAHMEN**Sicherheitsmassnahmen**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Die Informationen sind unverbindlich und Teknos übernimmt keine Haftung für Ergebnisse, die bei Arbeitsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle erreicht wurden. Daher werden Käufer und Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für besondere Zwecke und Arbeitsbedingungen im Rahmen der tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu testen. Unsere Haftung ist auf Schäden beschränkt, die unmittelbar durch Fehler an den von Teknos bereitgestellten Produkten entstanden sind. Das Produkt ist nur für die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen. Die aktuellen Versionen der technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter von Teknos stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfügung. Alle in diesem Dokument aufgeführten Handelsmarken sind ausschließliches Eigentum der Teknos Group oder ihrer verbundenen Unternehmen.