

Technisches Merkblatt

Rupf & Co. AG Lack- und Farbenfabrik CH - 8152 Glattbrugg

Tel. +41 (0)44 809 69 69 / info@ruco.ch Fax +41 (0)44 809 69 99 / www.ruco.ch

Ausgabe: November 2020

WATERPUR 9000 seidenmatt

2K-PUR-Streich- und Rollemaille wasserverdünnbar (8 : 1 mit PU-Härter 90 wv / für innen und aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung Extrem strapazierfähiger 2K- PUR-Streich- und Rollemaille für chemisch

und mechanisch hoch beständige Innen- und Aussenlackierungen.
Bindemittelbasis: emulgiertes Polyurethanharz / aliphat. Isocyanat
Pigmentbasis: Titandioxid / org. und anorg. Buntpigmente

Eigenschaften - ausgezeichnete mechanische Beständigkeiten (exzellente Schmiss-,

Kratz- und Abriebfestigkeit)

schöner Verlauf, gutes Ausspannen mit Top-Finish

- sehr gute Beständigkeiten gegen Chemikalien, Lösungsmittel, Mineralöle,

Treibstoffe, aggressive Industrie- und Stadtluft

- hohe Licht-, Farbton und Glanzbeständigkeit; absolut vergilbungsfrei

entspricht EN 71 / 3 (Sicherheit für Spielzeuge; schwermetallfrei)

sehr gut mit Pinsel und Roller verarbeitbar; lange Offenzeit

- Umweltetikette II Kat. C → Minergie ECO - BKP 285 2. Priorität

Anwendung Als sehr universell einsetzbarer, hoch qualitativer 2K-PUR-Emaillack im Bau-

maler- und Industriesektor für Metall, Holz, MDF, duroplastische Kunststoffe und mineralische Untergründe (Türen, Zargen, Schränke, Kellerböden etc). Bestens geeignet für hoch reinigungsfreundliche, weisse Anstriche mit bester Chemikalien- und Gilbungsresistenz (Wände in Labors, Spitälern, Lebens-

mittelräumen, Molkereien, Käsereien, Metzgereien etc.).

Untergründe: Metall, Holz, MDF, harte Kunststoffe, mineral. Baustoffe

Lieferform Farbtöne: weiss und bunt (nach RAL, NCS etc. oder nach Muster)

Glanzgrad: seidenmatt (30 -35 % / 60° - Winkel)

Mischverhältnis: 8 : 1 (mit PU-Härter 90wv)

Gebinde Komp. A: 0.8 - 4.0 - 16 kg (Blechgebinde)

PU-Härter 90 wv: 0.1 - 0.5 - 2 kg (Plastikflaschen)

Lagerung Komp. A: 2 Jahre; Komp. B: 6 Monate (in verschlossenen Originalgebinden)

Technische Daten

Spez. Gewicht1,1 - 1,3 g/ml(gebrauchsfertige Mischung)Festkörper53 - 56%(gebrauchsfertige Mischung)

Trocknung staubtrocken: 60 Min.; grifffest: 5 - 6 Std.; voll ausgehärtet nach 6 - 7 Tagen

Überarbeitbarkeitleicht schleif- und überarbeitbar nach 3 - 4 Std.; begehbar über NachtVerbrauchSchichtdickenausgiebigkeit:110 - 130 g / m² (30 μm Trockenfilm)Praktische Ausgiebigkeit:6 - 8 m² / kg (glatter Untergrund)

4 - 5 m² / kg (für Böden)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit

- sehr gut gegenüber verdünnten Säuren und Laugen, Haushaltchemikalien,

Mineralöle, Lösungsmittel, Reinigungsmittel usw.

Prüfatteste - entspricht DIN 53160 1 / 2 (Speichel- und Schweissbeständigkeit)

- entspricht **DIN EN 71-3** (Prüfung auf Schwermetalle)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation spritzen, rollen und streichen

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und rostfrei sein.

Eisen, Stahl, Aluminium, Zink (aussen): immer mit RUCOPLAST 2K-

Grundierung oder AQUAPLAST 2K-EP-Grund wv grundieren

Auf verzinkten Flächen (v.a. stehende Nässe) ist eine Schichtdicke von

mindestens 80 Mikron einzuhalten (2 Grundanstriche!).

Im Innenbereich können Metallflächen auch mit RUCO-Universalprimer oder

MAGISTRATOR Hydroprimer wv grundiert werden! Zincor (Türzargen / innen): direkt mit WATERPUR 9000

<u>Holzwerkstoffe (MDF):</u> WATERPUR 2K-Spritzfüller, EXPRESSATOR <u>Harte Kunststoffe, Altanstriche:</u> AQUAPLAST 2K-EP-Grund wv, oder RUCOPLAST 2K-Grundierung, MAGISTRATOR HYDROPRIMER wv Im Innenbereich sind auf vielen Untergründen Direktlackierungen möglich;

Vorversuche durchführen!

Zementböden (sandend, stark saugend, noch nicht völlig ausgehärtet):

mit WATERPUR 2K-Einlassgrund farblos einlassen

Mischverhältnis 8 : 1 mit PU-Härter 90 wv (Gewichtsteile)

Topfzeit ca. 2,5 Std. (bei 20°C)

Verdünnung nur mit Wasser

Spritzen: 3 - 10 % (je nach Spritzverfahren)

Streichen/Rollen: 0 - 5%

wenn nötig 1 - 2% Verzögerer (Propylenglykol)

Abtönung nur mit RUCOTREND Aqua-Mischpasten (bis ca. 3%)

Verarbeitungshinweise nicht bei Temperaturen unter 10°C und rel. LF über 80% verarbeiten

Anstrichentfernung RUCO-Abbeizer Forte

Gerätereinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser und Pinsel- und Rollenreiniger

Sicherheitsdaten

WATERPUR 9000 2K-Emaillack Härter PU 90 wv

Kennzeichnung keine s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt

RID/ADR-Klassifikation frei frei

Entsorgungscode 08 01 12 08 01 12

Decopaint Aj 140 g/l VOC max. 100 g/L