Hesse Lignal COATINGS

Glaslacke – das Gestaltungselement

Glas – das Gestaltungselement

Dieser Trend zieht sich durch die komplette Palette des Wohnens- wie Schlafraum-, Wohn-, Kinder-/Jugendmöbel, Küchen und Bäder. PUR-Glaslacke sind besonders lichtecht, chemikalien- und wasserbeständig, unkompliziert und sicher zu verarbeiten und nach ausreichender Durchhärtung mit vielen handelsüblichen, neutralen Klebern und Klebebändern zu befestigen. Zur Lackierung geeignet ist entfettetes, gesäubertes Flachglas, insbesondere Weißglas. Bitte fordern Sie die Technischen Informationen der Einzelprodukte an!

Glaslackierungen eröffnen heute neben den herkömmlichen Satinierungen individuelle Oberflächenlösungen für nahezu alle Bereiche des Innenausbaus:

- Küchenrückwände
- farbliche Gestaltung von Glastrennwänden,
- Hinterglaslackierung in kritischen Nassbereichen wie Duschabtrennungen
- Aufbringung von Piktogrammen mittels Schablonen,
- farbige Hinterglaslackierung von Tischplatten und Möbelteilen als strapazierfähige Hochglanzoberflächen
- Effektlackierungen für Einzelobjekte und vieles mehr.

PUR-Spezial-Grundierung für Glas

Lichtechte 2K-PUR-Acrylatharz-Grundierung zur Vorbereitung von Glasoberflächen auf nachfolgende Farb- oder Effektlackierungen mit konventionellen PUR-Systemen.

Bestell-Hinweise

PUR-Spezialgrundierung für Glas	**DG 4744**
Gebindegrößen:	5/25 Liter
Härter:	**DR 4076-0001**
Mischung:	5:1
Gebindegrößen Härter:	0,2/1/2,5 Liter
Ergiebigkeit je Liter:	7-9 m²

Hydro Glas Reiniger

Reinigung und Untergrundvorbehandlung in einem Arbeitsgang. Optimiert den Verbund von Hydro-Glaslacken mit dem Glas.

Bestell-Hinweise

Bestell-Nr.:	**HS 6601**
Gebindegrößen: 1 Liter	



UV Farblack für die Glaslackierung im Wohnbereich.

UV-Acrylat-Farblack, pigmentiert, hohe Reaktivität, mit gutem Verlauf und optimaler Farbtonstabilität.
Für die Lackierung von Glas im Walzverfahren auf entsprechend vorgrundierten Flächen.

Bestell-Hinweise

UV Farblack	**UB 74588-(FT)**
Gebindegrößen:	25 Liter
Ergiebigkeit je Liter:	50-80 m²

Hydro-UV Farblack

UV- und isocyanthärtender Hydro-Acrylat-Farblack, wasserverdünnbar, pigmentiert, creme- und schweißbeständig, thixotrop eingestellt, PVC-fest. In Verbindung mit Spezial-Härter für die Lackierung von Glas im Spritzautomat geeignet.

Bestell-Hinweise

HYDRO UV Farblack	**HUB 85214-(FT)**
Gebindegrößen:	25 Liter
Spezial-Härter für Glas:	**HDR 5040**
Mischung:	10:1
Gebindegrößen Härter:	1/2,5 Liter
Ergiebigkeit je Liter:	6-8 m²

Hydro-PUR Glasfarblack für den Spritzautomaten

2K-Hydro Farblack für die Lackierung von Flachglas. Einstellung zur industriellen Applikation im **Spritzautomaten**. Die industrielle Trocknung erfordert spezielles Equipment.

Bestell-Hinweise

HYDRO PUR Glasfarblack	**HDB 57304-(FT)**
Gebindegrößen:	25 Liter
Spezial-Härter für Glas:	**HDR 5001**
Mischung:	100:2
Gebindegrößen Härter:	5 kg
Ergiebigkeit je Liter:	6-8 m²

HYDRO-PUR Glasfarblack zur Gießapplikation

2K-Hydro Farblack für die Lackierung von Flachglas. Einstellung zur industriellen **Gießapplikation**. Die industrielle Trocknung erfordert spezielles Equipment.

Bestell-Hinweise

HYDRO PUR Glasfarblack	**HDB 57114-(FT)**
Gebindegrößen:	25 Liter
Spezial-Härter für Glas:	**HDR 5001**
Mischung:	100:2
Gebindegrößen Härter:	5 kg
Ergiebigkeit je Liter:	6-8 m²

PUR-Glaslacke Satin-, Ätz-, Sandstrahleffekt

Widerstandsfähige, transluzente 2K-PUR-Acrylatharz-Glaslacke, mit gleichmäßiger Effektausbildung. Colorierbar mit PUR-Glasfarblack, Farbkonzentraten der Serie CF.

Bestell-Hinweise	
Satineffekt	**DU 42120-0001**
Ätzeffekt	**DU 42260-0001**
Sandstrahleffekt	**DU 42270-0001**
Gebindegrößen:	1/5/25 Liter
Härter:	**DR 4076-0001**
Mischung:	5:1
Gebindegrößen Härter:	0,2/1/2,5 Liter
Ergiebigkeit je Liter:	7-9 m^2

Hydro-PUR Glaslack

Beständiger, wasserverdünnbarer 2K-Hydro Schichtlack auf Acrylatbasis mit hervorragenden mechanischen und chemischen Beständigkeiten. Für die handwerkliche Spritzapplikation.

Bestell-Hinweise	
Satineffekt	**HDU 54120**
Ätzeffekt	**HDU 54260**
Sandstrahleffekt	**HDU 54270**
Gebindegrößen:	5/25 Liter
Härter:	**HDR 5040**
Mischung:	5 : 1
Gebindegrößen Härter:	1/2,5 Liter
Ergiebigkeit je Liter:	7-9 m^2

PUR-Glasfarblack

Pigmentierter, lichtechter 2K-PUR-Acrylatharzlack mit sehr guten chemischen und mechanischen Beständigkeiten und hervorragendem Verbund auf kritischen Untergründen.

Bestell-Hinweise

PUR Glaslack	
farbig	**DB 42105-Farbton**
Gebindegrößen:	5/25 Liter
Härter:	**DR 4076-0001**
Mischung:	5:1
Gebindegrößen	
Härter:	0,2/1/2,5 Liter
Ergiebigkeit	
je Liter:	3-4 m²

Hydro-PUR Glasfarblack

Pigmentierter 2K-Hydro-Schichtlack auf Acrylat-Basis. Wasserverdünnbar mit hervorragender mechanischer und chemischer Beständigkeit.

Bestell-Hinweise

Glasfarblack	**HDB 54105-Farbton**
Gebindegrößen:	5/25 Liter
Härter:	**HDR 5040**
Mischung:	5 : 1
Gebindegrößen	
Härter:	1/2,5 Liter
Ergiebigkeit	
je Liter:	7-9 m²

Glaslack-Zusatz

Verwandeln Sie schnell und unkompliziert UNA-Color und viele PUR-Effektlacke durch Glaslack-Zusatz in hochwertige, wasserfeste und zuverlässig haftende Glaslacke!

Mischung jeweils:
- 95 % Grundlack
- 5 % Glaslack-Zusatz EL 460-0025

Mischung anschließend:
- 5:1 mit Glaslackhärter DR 4076-0001

Bestell-Hinweise

Glaslack-Zusatz	
Bestell-Nr.:	**EL 460-0025**
Gebindegrößen:	1/5 Liter
Härter:	**DR 4076-0001**
Mischung:	5:1
Gebindegrößen	
Härter:	0,2/1/2,5 Liter
Ergiebigkeit	
je Liter:	7-9 m²

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849

E-mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.de

Artikelnummer: XPG I Stand: Januar 2015