

MAGISTRATOR Haftvorlack

(1K-PUR-Acryl-Basis / wasserverdünnbar / innen und aussen)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Hervorragend verlaufender, dauerelastischer Haft- und Füllvorlack für den Innen- und Aussenbereich. Mit erstklassigem Haftvermögen auch für Metall, Aussenholz (Gr. A + B), Hart-PVC, KELCO und alle üblichen Altbeschichtungen. Bindemittel: PUR-Dispersion / Reinacryl-Polymerisat Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Rostinhibitor
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- hervorragendes Haftvermögen auf Holz und Holzwerkstoffen, Eisen und Stahl (innen / mit Rostinhibitor), Zink, Aluminium, harten Kunststoffen wie Hart-PVC, Polyester, KELCO, MAX, sowie allen üblichen Altanstrichen- hohe Dauerelastizität; speziell auch für nicht-masshaltiges Holz im Aussenbereich geeignet (Gruppen A und B)- hervorragender Verlauf; gutes Deck-, Füll- und Kantenstehvermögen- gute Blockfestigkeit, sowie ausgezeichnete und leichte Schleifbarkeit- schnelle Trocknung; genügend lange Anschlusszeit- wirkt ventilierend auf ungestrichenem Holz; inhibiert Flugrost- überstreichbar mit Lacken auf Dispersions- und Kunstharzbasis lsm.- UE II Kat. C → entspricht Minergie ECO
Anwendung	Als <u>universeller Innen- und Aussenvorlack</u> , sowie als haftvermittelnder Grundanstrich für harte Kunststoffe (auch kunstharzbeschichtete Platten wie KELCO, MAX, FORMICA, KRONOSPAN etc.) und Altanstriche (ungeschliffen). Speziell für <u>rationelle und lösemittelfreie Renovationsanstriche, wo nach kurzer Zeit (ab ca. 4 Std.) leicht geschliffen und überlackiert werden kann.</u> Untergründe: Holz und Holzwerkstoffe, Metalle (Eisen nur innen), harte Kunststoffe, KELCO, MAX, alte Kunstharzanstriche etc.
Lieferform	Farbtöne: weiss und bunt Glanzgrad: matt Konsistenz: streichfertig, leicht thixotrop
Gebinde	Einweggebinde: 0,5 - 1 - 5 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr (frostfrei lagern)

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,35 - 1,38 g/ml
Festkörper	~58 %
Trocknung	<u>staubtrocken</u> nach ca. 30 Min.; <u>griffest</u> nach 1 - 2 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>leicht schleif- und überstreichbar</u> nach 4 - 6 Std.
Verbrauch	6 - 8 m ² pro kg / (100 - 140 g/m ²)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Korrosionsschutz	inhibiert jedoch Flugrost (auf Eisen und Stahl im Innenbereich einsetzbar)
Dauerlastizität	gut; bestens geeignet auch für nicht-masshaltiges Holz im Aussenbereich (Gruppe B; gesunde Holzsubstanz; rissfrei)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein. Intakte Altanstriche, harte Kunststoffe, KELCO, MAX: gut reinigen; wenn nötig leicht schleifen; direkt mit MAGISTRATOR Haftvorlack Metalle innen (auch Zink, Alu): reinigen und entfetten Eisen und Stahl (aussen): mit Rostschutzgrundierung vorstreichen (Magistrator Hydroprimer wv, Aquaplast EP-Primer wv, Universalprimer, Allgrundprimer HS etc.) MDF, Holzwerkstoffe, Füller (innen): direkt mit MAGISTRATOR Haftvorlack Altes, abgewittertes, Aussenholzwerk (Gr. A und B): bis auf die gesunde Holzsubstanz abschleifen und mit RUCOLINOL Oelimpregnierung farblos oder Hydro-Grundierung BP Plus einlassen; dann 1 mal MAGISTRATOR Haftvorlack
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum <u>Streichen und Rollen:</u> bis ca. 3% zum <u>Spritzen:</u> 10 - 15%; airmix / airless: 5 - 10%
Verarbeitungshinweise	nicht bei Temperaturen unter + 10°C verarbeiten
Abtönen	PINTASOL-Universalmischfarben bis ca. 3%, RUCOTREND Aqua Mischfarben
Anstrichaufbau	Auf die zweckmässig vorbehandelten Untergründe können nach dem Grund- oder Zwischenanstrich mit MAGISTRATOR Haftvorlack allen üblichen Deckanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis aufgetragen werden
Deckanstriche	<ul style="list-style-type: none"> - BRILLATOR KH-Glanzemaille, SATINATOR KH-Seidenglanz wasserverd. - RUCOLAC-Ölkunstharzlack glänzend, SATINA KH-Seidenglanzemaille - SATACRYL Acryllack seidenglänzend - RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion - MAGISTRATOR Nova sdgl. oder Futura seidenmatt - HYDRUPUR 8000 oder 9000 (2K-PUR-Lacke wasserverdünnbar)
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett	
RID/ADR-Klassifikation	entfällt	
Entsorgungscode	08 01 12	
VOC - Gehalt (CH)	< 3%	
Decopaint	Ad 130 g/l	VOC max. 80 g/L